

サンアースM1C、M5C仕様比較

項目	生産終了品	代替製品	
製品名	サンアースM1C	サンアースM5C	
品目コード	11006045	11006051	
組成	無定形炭素 セメント	無定形炭素 セメント	
外観	灰色・粉体	灰色・粉体	
梱包重量 (1袋)	25kg	25kg	
用途	貼り付け施工	帯状施工 ボーリング施工 貼り付け施工	
比抵抗※1	10Ω・cm以下	30Ω・cm以下	
比重※2	約 1.1	約 0.8	
圧縮強度※3	17.2 N/mm ²	24.9 N/mm ²	
貼り 付け 工 法	1袋の施工長	幅 0.3m×長さ約 3m	幅 0.3m×長さ約 3m
	1袋当たりの水の 配合量	約 7リットル	約 9リットル
	接地抵抗値 (参考) ※4	2020年2月：83Ω (施工直後) 2021年6月：59Ω (現時点)	2020年2月：74Ω (施工直後) 2021年6月：62Ω (現時点)

※1 弊社測定方法による

※2 粉体の状態で容器に詰めて測定

※3 JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」準拠

※4 弊社社内試験結果による